



VINIDURA

Ficha Técnica





Esta especialmente elaborada y recomendada para acabados en interiores y como opción económica para ser utilizada en exteriores. Su fácil aplicación así como su rendimiento y alto poder cubriente, hacen de Vinidura una excelente opción para acabados en casas, unidades habitacionales y oficinas donde se busca un acabado terso de primera a un bajo costo.

- ◇ **Descripción**
Pintura vinílica base agua para interiores.
- ◇ **Acabado**
Mate.
- ◇ **Color**
Blanco y colores según muestrario.
- ◇ **Presentaciones**
1 L, 4 L, 19 L y 200 L.
- ◇ **Usos**
Muros interiores.
Acabados lisos, apalillados o rústicos.
Ladrillo, block, cemento y mampostería en general.
- ◇ **Características especiales**
Posee una buena adherencia sobre superficies de concreto ladrillo, barro, yeso, etc.
Formula libre de metales pesados.

ESPECIFICACIONES

- | | | |
|---|---|---|
| ◇ Viscosidad:
120 unidades krebs a 25°C | ◇ Cubriente:
98 % ± 2 | ◇ Rendimiento
Rinde de 6 a 7 mt ² /L, dependiendo de las condiciones de la superficie, el color del muro y el equipo de aplicación. |
| ◇ Densidad:
1.327 kg/L (valor promedio) | ◇ Libre al tacto:
30 minutos. | ◇ Composición
Resina acrílica. |
| ◇ Porcentaje de de sólidos:
48 - 49% ± 2 | ◇ No. de manos:
2 manos. | ◇ Disolvente
Agua. |
| ◇ pH:
8.5 a 9.0 | ◇ Adelgazado:
10-15% con agua limpia | ◇ En relación al medio ambiente:
Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni mercurio. |
| ◇ Estabilidad:
12 meses en envase cerrado a 25°C | | |

RECOMENDACIONES EN:

MUROS NUEVOS

Limpie la superficie para quitar el polvo, grasa o suciedad.

Si el muro está muy poroso, tome en cuenta que puede absorber demasiada pintura. Para evitar esto, es recomendable aplicar una mano de Sellabritt diluido al 2 x 1 es decir: dos partes de agua por una de sellador antes de pintar.

Para superficies de cemento ó concreto aplique una mano de Sellabritt, previamente mezclado 1 parte de sellador con 2 partes de agua.

MUROS VIEJOS

La superficie a pintar debe estar firme, seca y libre de polvo, suciedad, grasa y hongos.

En caso de muros con hongos, algas y/o moho, lave el área con una solución preparada con: 1 parte de hipoclorito de sodio (cloro comercial) y 4 partes de agua.

Si sus muros están muy polvosos enjuáguelos con chorro de agua a presión y si tienen pintura floja, despréndala con una espátula ó cepillo. Posteriormente aplique una mano de Sellabritt. Adelgazado el 50% de agua 12 horas antes de aplicar la Pintura Vinidura.

APLICACIÓN

Puede rebajar la pintura Vinidura hasta en un 15% con agua limpia. Agite muy bien y aplique a dos manos dejando pasar por lo menos 30 minutos entre mano y mano.

EQUIPO

Brocha. Para superficies pequeñas de difícil acceso.

Rodillo. Se recomienda usar un rodillo profesional con cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.

Equipo Airless. Para grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

Cepillo. Se recomienda para superficies muy rugosas.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos.

Mantenga el envase cerrado cuando no lo use.

No lo ingiera.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Use goggles, guantes de hule y ropa protectora cuando trabaje con blanqueador.

No mezcle con ningún otro tipo de pintura ni adelgazador.

