



# VINIPLUS

## Ficha Técnica





Obtendrás un acabado de primera a un costo accesible. Su fácil aplicación, alto rendimiento y excelente poder cubriente hacen de Viniplus tu mejor opción.

◇ **Descripción**

Pintura vinílica base agua para interiores.

◇ **Acabado**

Mate.

◇ **Color**

Blanco y colores según muestrario.

◇ **Presentaciones**

1L, 4L, 19 L y 200L.

◇ **Usos**

Muros interiores.

Acabados lisos, apalillados ó rústicos.

Ladrillo, block, cemento y mampostería en general.

◇ **Características especiales**

Posee una buena adherencia sobre superficies de concreto ladrillo, barro, yeso, etc.

Formula libre de metales pesados.

## ESPECIFICACIONES

◇ **Viscosidad**

100 unidades krebs a 25°C

◇ **Densidad**

1.358 kg/L (valor promedio)

◇ **Porcentaje de sólidos**

46% ± 2

◇ **pH**

8.5 a 9.0

◇ **Lavabilidad**

< 1500 ciclos en cepillo de nylon.

◇ **Estabilidad**

12 meses en envase cerrado a 25°C

◇ **Cubriente**

96 % ± 2

◇ **Libre al tacto**

30 minutos.

◇ **No. de manos**

2 manos.

◇ **Adelgazado**

10% con agua limpia.

◇ **Composición**

Resina acrílica.

◇ **Durabilidad**

> 1 año

◇ **Rendimiento**

Rinde hasta 6-7 m<sup>2</sup>/L, puede variar en función de las condiciones de la superficie, el color del muro y el equipo de aplicación.

◇ **Disolvente**

Agua.

◇ **En relación al medio ambiente:**

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni mercurio.

## RECOMENDACIONES EN:

### MUROS NUEVOS

Limpie la superficie para quitar el polvo, grasa o suciedad.

Si el muro está muy poroso, tome en cuenta que puede absorber demasiada pintura. Para evitar esto, es recomendable aplicar una mano de Sellabritt diluido al 2 x 1 es decir: dos partes de agua por una de sellador antes de pintar.

Para superficies de cemento ó concreto aplique una mano de Sellabritt, previamente mezclado 1 parte de sellador con 2 partes de agua.

### MUROS VIEJOS

La superficie a pintar debe estar firme, seca y libre de polvo, suciedad, grasa y hongos.

En caso de muros con hongos, algas y/o moho, lave el área con una solución preparada con: 1 parte de hipoclorito de sodio (cloro comercial) y 4 partes de agua.

Si sus muros están muy polvosos enjuáguelos con chorro de agua a presión y si tienen pintura floja, despréndala con una espátula ó cepillo. Posteriormente aplique una mano de Sellabritt. Adelgazado el 50% de agua 12 horas antes de aplicar la Pintura Viniplus.

#### APLICACIÓN

Puede rebajar la pintura Viniplus hasta en un 15% con agua limpia. Agite muy bien y aplique a dos manos dejando pasar por lo menos 30 minutos entre mano y mano.

#### EQUIPO

Brocha. Para superficies pequeñas de difícil acceso.

Rodillo. Se recomienda usar un rodillo profesional con cubierta de lana sintética o natural que tenga una longitud de pelo acorde con la rugosidad de la superficie a aplicar.

Equipo Airless. Para grandes áreas, siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

Cepillo. Se recomienda para superficies muy rugosas.

#### PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos.

Mantenga el envase cerrado cuando no lo use.

No lo ingiera.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Use goggles, guantes de hule y ropa protectora cuando trabaje con blanqueador.

**No mezcle con ningún otro tipo de pintura ni adelgazador.**

