



# BRITTLLANTE

## Ficha Técnica



Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo de alta calidad libre de metales pesados. Formulada con materiales de excelente calidad. Resistente en superficies expuestas a humedad y ambientes severos.



- ◇ **Tipo**  
Esmalte alquidálico.
- ◇ **Acabado**  
Brillante y Mate.
- ◇ **Color**  
Colores según muestrario.
- ◇ **Presentaciones**  
1 L, 4 L, 19 L y 200 L.
- ◇ **Usos**  
Metal, madera, yeso, concreto, asbesto y ladrillo.
- ◇ **Características especiales**  
Posee una buena adherencia sobre superficies de concreto ladrillo, barro, yeso, etc.

Fórmula libre de metales pesados.

## ESPECIFICACIONES

- |  |  |   |
|--|--|---|
| ◇ Reductor:<br>Solvente Brittt 6030 o Thinner STD.         | ◇ Secado al tacto:<br>45 minutos.          | ◇ Porcentaje de sólidos por volumen:<br>39.0 – 54.0                       |
| ◇ Densidad (g/ml):<br>.900-.987 a 25°C.                    | ◇ Secado al manejo:<br>60 minutos.         | ◇ Flexibilidad:<br>1/8 pulgadas.  |
| ◇ Porcentaje de sólidos :<br>45.0 – 64.0                   | ◇ Curado total:<br>7-8 horas.              | ◇ Contenido de Volátil Orgánico:<br>410–450g/L<br>según NOM-123-ECOL-1998 |
| ◇ Estabilidad:<br>Mas de 12 meses en condiciones Estables. | ◇ Adherencia:<br>100%                      | ◇ Viscosidad:<br>78.0 – 90.0 KU a 25°C.                                   |
| ◇ Brillo:<br>87 unidades mínimo en un ángulo de 60°        | ◇ Rendimiento:<br>20 M <sup>2</sup> /galón |   |

## RECOMENDACIONES EN:

### MUROS NUEVOS

Para mejorar el rendimiento y anclaje del esmalte aplique una mano del sellador Britt previamente diluido al 50% con agua.

Deje secar 6 horas y aplique el esmalte BRITTLANTE.

### MUROS VIEJOS

Desprenda toda la pintura suelta que sea posible con una espátula o cepillo hasta hacerla caer.

Limpie el polvo y aplique una mano de sellador Britt previamente diluido con agua al 50%.

Deje secar 6 horas y aplique el esmalte BRITTLANTE.

### METAL

Aplique una mano de un Primario Alquidálico Anticorrosivo Britt, dejar secar 12 horas y aplique el esmalte Brittlante del color deseado.

#### PREPARACION DE PINTURA

Mezcle perfectamente el esmalte con una pala limpia y agite con movimientos circulares desde el fondo del envase hacia arriba. De este modo incorpore todo el material hasta que este libre de asentamientos y tenga un color uniforme.

#### APLICACIÓN

Dilución recomendada:

10 a 15% para brocha o rodillo

Por sistema de aspersión: según equipo

**Nota:** El rendimiento real del producto podrá variar debido al tipo de superficie a recubrir, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca depositada. Las pérdidas al ser aplicadas se deben evaluar realizando pruebas para determinar el factor real propio de la obra a realizar.

#### PRECAUCIONES

Evite la inhalación de los gases emitidos durante la aplicación. Se recomienda usar lentes, mascarilla y guantes.

Evite el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con la piel, lave perfectamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave durante 10 minutos con abundantemente agua tibia y posteriormente enjuague con agua boricada.

**Este material contiene productos inflamables.**

